

Technisches Merkblatt

Exponit 2000

Hochwertige weisse und bunte Dispersionsfarbe für Innenanstriche

| | |
|-------------------------|--|
| Anwendung | Exponit 2000 ist eine hochwertige, Dispersionsfarbe für Innenanstriche auf Sichtbeton, Weiss- und Zementputz, Kunststoffabrieb, Mauerwerk, Gips, Holz, Papier, Karton usw. Wird hauptsächlich in Industrie- und Wohnbauten eingesetzt. Die Exponit Volltonfarben sind mit sämtlichen Exponit Innendispersionen in jedem Verhältnis mischbar. Aufgrund der spezifischen Eigenschaften und des grossen Sortimentes an kräftigen Volltönen eignet sich Exponit 2000 speziell auch als Dekorationsfarbe. |
| Eigenschaften | <ul style="list-style-type: none">- gutes Deckvermögen (Klasse 2)- spritzarm verarbeitbar- ausgezeichneter Verlauf- für normal beanspruchte Oberflächen (Nassabrieb Klasse 1)- entspricht MINERGIE-ECO- Schweizer Umwelt-Etikette B |
| Technische Daten | <p>Bindemittel Polymerdispersion Pigment Titandioxid Rutil anorganische und organische Buntpigmente Farbton Weiss und bunt, nach allen gängigen Farbkarten oder nach Muster, Volltonfarben gemäss Preisliste Glanzgrad Matt Lagerbeständigkeit 24 Monate bei 20 °C (unangebrochene Gebinde), frostempfindlich Lieferform Pastös Gebinde Siehe Preisliste Festkörpergehalt DIN EN 53216 60 % (Mittelwert) Dichte DIN EN 53217 1,35-1,55 g/ml (je nach Farbton) Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 52615 $\mu\text{m} = 125$; Sd = 0,02 m</p> <p>Kenndaten nach DIN EN 13300 Nassabrieb Klasse 1 ($< 5 \mu\text{m}$) Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 (≥ 98 und < 99.5) Maximale Korngrösse Fein ($< 100 \mu\text{m}$)</p> |
| Untergrund | Der Untergrund muss sauber, trocken und ausreichend erhärtet sein. |
| Aufbau | <p>Neuputz, Altputz, Beton, Raufasertapeten 2x Exponit 2000</p> <p>Eine vorherige Grundierung mit ExpoSil Mineralgrund LF verbessert die Haftung, die Verarbeitungseigenschaften und verhindert mögliche Fleckenbildung bei extrem mageren Untergründen. Bei schwarz 5013 und weiteren dunklen Volltönen kann es Untergrund- und applikationsbedingt zu Oberflächenstörungen kommen. Im Zweifelsfall Vorversuche durchführen.</p> <p>Gips 1x ExpoSil Mineralgrund LF oder ExpoSil Primer 2x Exponit 2000</p> <p>Alte Dispersionsfarbenanstriche bei gut haftenden alten Anstrichen. 1-2x Exponit 2000</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| Verarbeitung | <p>Streichen, rollen, spritzen (Airless).</p> <p>Verdünnung Mit Wasser. Streichen und rollen bis 15 %, spritzen bis 20 %.</p> <p>Verbrauch Ca. 250-300 g/m² bei 2-maligem Anstrich auf feinstrukturiertem Untergrund. Der Verbrauch ist abhängig von der Applikationsart, der Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes.</p> <p>Minimale Verarbeitungstemperatur Die Temperatur des Untergrundes darf nicht unter + 5 °C liegen.</p> <p>Reinigung der Geräte Mit Wasser, nach dem Trocknen löst sich die Farbe nur mit Nitroverdünnern.</p> |
| Trocknung DIN EN 53150 | <p>Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4-6 h oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.</p> |
| Besondere Hinweise | <p>Abgetöntes Exponit 2000, 2x streichen. Spachtelungen müssen nachgrundiert werden. Für kratzfeste Oberflächen, Exponit 2000 mit Exponit Protect (weiss oder bunt), im gleichen Farbton überstreichen. Dies verhindert "Weissbruch" und Aufglänzen der matten Oberfläche bei mechanischer Einwirkung. Bei Bunttönen die Alkalität des Untergrundes beachten. entsprechende Grundierung wählen, z. B. Expoflex Primer.</p> <p>Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten.</p> |
| Sicherheitsdaten | <p>Das mit AF-Additiv ausgerüstete Exponit 2000 enthält den Biozid-Wirkstoff 3-Iod-2-Propinylbutylcarbammat mit fungiziden Eigenschaften.</p> <p>Abfallcode 08 01 12</p> <p>Kennzeichnung / Transportvorschriften /Sicherheitsratschläge Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.</p> |

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Telefon +41 (0)44 817 73 73 | www.bosshard-farben.ch | bosshard@bosshard-farben.ch