



VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum

02.07.2020

Hersteller

Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

Alligator 2K-Elastospachtel 6250

Beschreibung

elastische Fugenmasse

Verwendungszweck

Holzspachtel

Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.02

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Polyole	59-63	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	3-4
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	4-6
Füllstoffe	Gew. %		
Leichtfüllstoffe	28-32		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.19

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Isocyanat	85-89	Ethylacetat	11-15
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 40

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente -

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente -