



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum

21.01.2021

Hersteller

Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97. 8153 Rümlang

Handelsname

Bosaqua 2K-Primer

Beschreibung

Korrosionsschutz

Verwendungszweck

Primer auf Epoxidbasis mit sehr guten Korrosionsschutzeigenschaften

Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.55

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
EP-Festharzdispersion	20.0-25.0	Wasser	30.0-32.0
		Ester	0.6
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	19.0-21.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.7
		Netzmittel/Disperdiermittel	2.0
		Entschäumer	1.0
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	13.0-15.0		
Bariumsulfat	9.0-11.0		
Siliciumdioxid	0.4	Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.04

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Polyaminaddukt	34.0-36.0	Wasser	63.0-65.0
		Glykolether	2.0
Additive	Gew. %		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 20

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente 0

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente 0