



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

28.01.2022

Hersteller

Bosshard-Farben AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

PigaPur Exterior

Beschreibung

Wasserverdünnbarer, Emaille für aussen

Verwendungszweck

Wasserverdünnbarer, hochwertiger PU-Haftemalle für innen und aussen

Dichte (g/ml)

1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
PU-Alkydharz	26.0-27.0	Wasser	40.0-48.0
		Glykole	1.1
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	26.0-28.0		
		Additive	Gew. %
		Tensid	1.9
		Entschäumer	0.4
		Verdicker	2.9
		Sikkativ	0.1
Füllstoffe	Gew. %	Wachse	0.5
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9ppm
		BIT	200ppm
		ZnP	100ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.