



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**

11.09.2020

**Hersteller**

Bosshard+Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

**Handelsname**

PigaPur Finish DS

**Beschreibung**

wasserverdünnbarer Fensterlack

**Verwendungszweck**

wasserverdünnbare, hochwertige PU-Haftbeschichtung für die Spritzapplikation

**Dichte (g/ml)**

1.25

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Spezielles Copolymer (fest)	19-20	Glykole	5.4
		Ester	0.5
		Wasser	42-45
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	16-18		
		Additive	Gew. %
		Entschäumer	2.0
		Verdicker	0.7
		Netzmittel	0.7
		Wachse	1.0
Füllstoffe	Gew. %		
Bariumsulfat	7-8		
Siliciumdioxid	0.5-1.0		
		Biozide	Gew. %
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT	100 ppm
		ZnP	100 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.