



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

21.01.2021

Hersteller

Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

PigaSil Filler

Beschreibung

Lösemittelhaltiger Kunstharzlack

Verwendungszweck

Thixotroper Vorlack für Innen- und Aussenanstriche auf Holzwerkstoffen

Dichte (g/ml)

1.5

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Alkydharz	21.0-23.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	20.0-23.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	24.0-26.0		
		Additive	Gew. %
		Hautverhinderungsmittel	0.3
		Tenside	1.7
		Verdicker	0.3
		Sikkativ	2.0
Füllstoffe	Gew. %	Hautverhinderungsmittel	0.3
Siliciumdioxid	0.3		
Calciumcarbonate	17.0-18.0		
Kaolin	9.0-11.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.