



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

15.09.2020

Hersteller

Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

Rebo-Flex Finish

Beschreibung

Dispersionsfarbe

Verwendungszweck

Rissüberbrückende Fassadenbeschichtung

Dichte (g/ml)

1.37

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylatdispersion (fest)	22-24	Glykol	1.5
		Wasser	33-35
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	14-16		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	1.7
		Netzmittel	0.6
		Entschäumer	0.4
Füllstoffe	Gew. %		
Talkum	3-4		
Calciumcarbonate	8-10		
Kaolin	6-7		
Bariumsulfat	3-4	Biozide	Gew. %
		BIT/ZnP (1:1)	200 ppm
		Octylisothiazolinon	1000 ppm
		Dichloroethylisothiazolinon	1000 ppm
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.