



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Gültig für Mehrkomponentensysteme

Datum

29.07.2020

Hersteller

Bosshard & Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname

Tosadur 2K-Rapid seidenglanz/matt

Beschreibung

Schnelltrocknender 2K-PUR Lack

Verwendungszweck

Rasant trocknende, strapazierfähige Lackierungen im Innenbereich

Stammkomponente

Dichte (g/ml) 1.33

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Acrylatharz	20-30	Ester	20-30
		Aromaten	4-5
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	0-25		
		Additive	Gew. %
		Celluloseester	2.5
		Verdicker	0.25
		Wachse	0.5
Füllstoffe	Gew. %	Netzmittel	0.5
Bariumsulfat	6-9		
Siliciumdioxid	0-2		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Härterkomponente

Dichte (g/ml) 1.02

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Aliphatisches Isocyanat	50-51	Ester	8-9
		Aromaten	8-9
Additive	Gew. %	Glycoether	33

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 10

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente 30

Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente _____