



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeclaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

25.03.2021

Hersteller

Bosshard + Co. AG Ifangstrasse 97

Handelsname

Arbezol Aqualin

Beschreibung

Wasserverdünnbare Öllasur

Verwendungszweck

Offenporige Lasur für Bauteile im Innen- und Aussenbereich

Dichte (g/ml)

1.01

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Spez. oelmodifizierte Bindemittel	20.0-23.0	Wasser	74.0-78.0
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Sikkative	0.3
		Wachs	3.0
		Verdicker	0.1
		Entschäumer	1.0
Füllstoffe	Gew. %	Tenside	0.3
		Biozide	Gew. %
		IPBC	80 ppm
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT	300 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.