



VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN
LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE
DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

13.01.2021

Hersteller

Bosshard & Co. AG Ifangstrasse 97 8153 Rümlang

Handelsname

Arbotrol Naturöl-Lasur

Beschreibung

Elastische Naturöl-Lasur auf Basis hochwertiger Pflanzenöle

Verwendungszweck

offenporige, imprägnierende Holzlasur für aussen und innen

Dichte (g/ml)

0.87

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinölfirnis	38.0-40.0	Aliphatische KW	43.0-45.0
Alkydharz (fest)	14.0-15.0		
Pigmente	Gew. %		
		Additive	Gew. %
		Sikkativ	0.4
		Hautverhinderungsmittel	0.2
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumoxid	0.8		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.