



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
12.10.2020

Hersteller
Bosshard + Co. AG, Ifangstrasse 97, 8153 Rümlang

Handelsname
ArboGrey Mica

Beschreibung
Verwitterungslasur

Verwendungszweck
Effektlasur für Aussen

Dichte (g/ml)
1.1-1.2 g/ml

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Spez. Acrylcopolymere	28.0	Glykole	2.5
		Wasser	52.0-56.0
Pigmente	Gew. %		
Perlmutterpigmente	7.0		
Eisenoxidpigmente	1-2	Additive	Gew. %
		Entschäumer	0.5
		Tenside	0.2
		Verdicker	0.1
Füllstoffe	Gew. %		
Siliciumdioxid	0.7		
		Biozide	Gew. %
		OIT/DCOIT (1:1)	2000 ppm
		CIT/MIT 3:1	14.9 ppm
		BnP	100 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.