

# Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

## Alligator 2K-Elastospachtel 6250

Enduit à remplir à deux composants pour le remplissage élastique

<b>Domaine d'emploi</b>	<b>Alligator 2K-Elastospachtel 6250</b> est un enduit à remplir à deux composants à mastiquer pour bois et boiserie (jalousies, fenêtres, portes, etc.) ainsi que pour des métaux et maçonneries.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- excellente aptitude à mastiquer et remplir des fissures et trous ainsi que de réparer et former des défauts</li><li>- application aisée</li><li>- diminution faible</li><li>- excellente élasticité permanente</li><li>- ponçable</li><li>- <b>correspond au MINERGIE-ECO</b></li><li>- <b>étiquette environnementale suisse catégorie C</b></li></ul>
<b>Données techniques</b>	<p><b>Forme de livraison</b> Alligator 2K-Elastospachtel 6250 pâteux Alligator Elastospachtel-Härter 6251 liquide</p> <p><b>Stabilité au stockage</b> Les deux composants sont stockables 12 mois au minimum dans un endroit frais et sec.</p> <p><b>Emballages</b> Voir liste des prix</p> <p><b>Rapport de mélange (parties en poids)</b> 2,5 : 1 250 g Alligator 2K-Elastospachtel 6250 100 g Alligator Elastospachtel-Härter 6251</p> <p><b>Important</b> Mélanger très bien dans un rapport de mélange exact les deux composants. Mélanger soigneusement à un mélange homogène. Le mélange est prêt à l'emploi immédiatement.</p> <p><b>Potlife</b> 30-60 min selon température, (expiration potlife imperceptible)</p>
<b>Supports</b>	Le support doit être propre et sec. Les anciennes couches de peintures doivent être lavées, décapées ou poncées. Prétraiter le bois cru avec Arbotrol Trempage.
<b>Application</b>	<p><b>Recouvrabilité</b> Alligator 2K-Elastospachtel 6250 est recouvrable après séchage en profondeur avec des peintures les plus utilisées. Zone à spatule âgée de plus de 2-3 jours poncer légèrement.</p> <p><b>Température minimale de travail</b> Ne pas appliquer au-dessous de + 10 °C.</p> <p><b>Nettoyage des ustensiles</b> Immédiatement après l'usage avec dissolvant Cyclon Universel 7.</p>
<b>Séchage DIN EN 53150</b>	Sec en profondeur après 24-48 h (selon température et épaisseur de couche). Ponçable après 48 h.
<b>Données de sécurité</b>	<p><b>Classification / prescription pour le transport</b> voir fiche de donnée de sécurité et étiquette actuelle.</p> <p><b>Code de déchets</b> 08 01 11 S</p>

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)