

# Fiche technique

Certifié ISO-9001/14001

## Boscalit Isoliergrund 3531 weiss

Fond à base de solvants pour l'intérieur et l'extérieur avec un effet d'isolation excellent sur des fonds difficiles

<b>Domaine d'emploi</b>	<p><b>Boscalit Isoliergrund 3531 weiss</b> est un fond à base de solvants pour l'intérieur et l'extérieur avec un effet d'isolation excellent sur des fonds difficiles comme béton, crépis, plâtre, bois, etc. Destiné à isoler les taches d'eau, restes de nicotine et dommages causés par le feu (faire des essais aux préalables).</p> <p><b>Boscalit Isoliergrund 3531 weiss</b> est isaponifiable, possède une excellente adhérence sur les différents fonds et peut ensuite être recouvert par les dispersions de la gamme Exponit, PigaPur Exterior ou les produits à base de solvants p. ex. PigaSil 70 glanz ou Tosanol Seidenglanzlack. Peut être appliqué en tant que couche de finition à l'intérieur uniquement.</p> <p><b>Etiquette environnementale suisse catégorie G</b></p>						
<b>Données techniques</b>	<p><b>Base du liant</b> Résines vinyle-polymère <b>Pigments</b> Dioxyde de titane rutile <b>Teinte</b> Blanc <b>Degré de brillant</b> Mat <b>Stabilité au stockage</b> 24 mois à 20 °C (emballage non entamé) <b>Forme de livraison</b> Prêt à l'emploi, légèrement pâteuse <b>Emballage</b> Voir liste des prix <b>Extrait sec DIN EN 53216</b> 67 % <b>Densité DIN EN 53217</b> 1,50 g/ml <b>Point d'inflammation DIN EN 53213</b> 25 °C</p>						
<b>Supports</b>	Le support doit être propre, sec et avoir suffisamment durci.						
<b>Système d'application</b>	Recouvrable avec le produit usuel à un composant, diluable à l'eau ou à teneur en solvants.						
<b>Application</b>	<p>Au pinceau, au rouleau, au pistolet.</p> <p><b>Dilution</b> Avec Verdünner 2846. Le degré de dilution dépend de la porosité du fond. Boscalit Isoliergrund 3531 weiss contient des solvants en et doit être utilisé en intérieur que dans des locaux bien aérés. Les matériaux peuvent absorber les solvants et, parfois, les retenir longtemps. Vérifier de ce fait les supports et, si possible, n'appliquer en intérieur que sur de petites surfaces. Aérer intensivement les pièces durant plusieurs jours. Dans le cas contraire, nous vous recommandons Boscalit Aqua-Isoliergrund.</p> <p><b>Teintage</b> Avec des pâtes pigmentaires Pintasol (max. 5 %, durée de conservation limitée).</p> <p><b>Consommation</b> Env. 100-150 g/m<sup>2</sup> selon l'absorption du support, pour 1 seule couche.</p> <p><b>Nettoyage des outils</b> Verdünner 2846 ou Cyclon Universalverdünner 7.</p>						
<b>Séchage DIN EN 53150</b>	<table><tr><td>hors poisse</td><td>après</td><td>20 min</td></tr><tr><td>recouvrable</td><td>après</td><td>3 h</td></tr></table>	hors poisse	après	20 min	recouvrable	après	3 h
hors poisse	après	20 min					
recouvrable	après	3 h					
<b>Remarque</b>	<p><b>Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.</b></p> <p>Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports, Checkliste SMGV.</p>						

**Données de sécurité****Classification / prescription pour le transport**

Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle.

**Code de déchets** 08 01 11 S

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

Téléphone +41 (0)44 817 74 74 | [www.bosshard-farben.ch](http://www.bosshard-farben.ch) | [bosshard@bosshard-farben.ch](mailto:bosshard@bosshard-farben.ch)