

# Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

## Behandlung und Pflege von druckimprägniertem Holz im Aussenbereich

Druckimprägniertes Holz zeichnet sich durch lange Haltbarkeit aus. Aber auch druckimprägniertes Holz verliert am Wetter seine ursprüngliche Farbe.

Durch die Behandlung mit Arbezol Aqualin wird die Farbstabilität deutlich verbessert und verlängert. Das Holz sollte 2-3 Monate nach der Druckimprägnierung abtrocknen, damit sich die Ausgleichsfeuchte einstellt. Das zu beschichtende Holz muss sauber und fettfrei sein und darf nicht über 18 % Feuchtigkeit aufweisen.

### Kontrollintervalle / Pflege

Wir empfehlen nach 3, spätestens 4 Jahren eine Kontrolle am Objekt. Diese Kontrolle ist schriftlich zu protokollieren. Ob ein Unterhalt / Pflege notwendig wird, ergibt sich aus den Resultaten der Kontrolle. Die aus der Kontrolle resultierende notwendige Pflege kann einzelne Bauteile, Teile der Fassade, oder ganze Fassadenseiten betreffen. Vorhandene Beschichtungsschäden sind sofort mit Arbezol Aqualin auszubessern und / oder instand zu setzen.

### Pflege

Bei der periodischen Pflege wird der Untergrund abgebürstet und allfällige Anhaftungen von Moosen etc. entfernt. Mit einem 1-2fachen Arbezol Aqualin Anstrich lässt sich die Holzfläche wieder optisch auffrischen und schützen. Besonders langlebige Flächen lassen sich mit mittleren Aqualin Farbtönen erzielen. Will man den ursprünglichen Farbton beibehalten so empfiehlt sich die Verwendung von Arbezol Aqualin UV-Natur oder Farbton Kiefer. Vorversuche sind empfehlenswert.

Die Kontroll- und Unterhaltspflicht obliegt der Bauherrschaft.



Druckimprägnierte Holzschalung, werkseitig 1x mit Arbezol Aqualin farbig im Hobelwerk beschichtet