

Technische Kunden-Information

ISO-9001/14001-zertifiziert

Pflegeanleitung für mit Arbezol Aqualin / Aqualin Pro behandelte Oberflächen

Arbezol Aqualin / Aqualin Pro ist eine verarbeitungsfertige, wässrige, offenporige Öllasur auf Basis spezieller ölmodifizierter emulgierter Bindemittel und Wachse für lasierende Aussenanstriche (Arbezol Aqualin auch für innen) auf einheimischen und tropischen Holzarten, z.B. für Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenmöbel, Sichtschutzelemente, Terrassenholz, Jalousieläden usw. Besonders geeignet für hochwertige, nicht masshaltige Fassadenschalungen aus Douglasie und Lärchenholz.

Arbezol Aqualin Pro ist ein zugelassenes Holzschutzmittel mit vorbeugendem Bläue-, Pilz- und Schimmelschutz.

Arbezol Aqualin / Aqualin Pro eignet sich für die dekorative Erst- und Renovationsbeschichtung von Holz im Aussenbereich wie Fassadenschalungen, Sichtschutzelemente, Gartenmöbel, Terrassendecks usw. ohne Erdkontakt. Auch für die industrielle Applikation mittels Spritz-, Tauch-, Flut und Vakuumanlagen. Arbezol Aqualin / Aqualin Pro ist die ideale, feuchtigkeitsregulierende und vor Witterungseinflüssen schützende Behandlung für Holzoberflächen. Arbezol Aqualin / Aqualin Pro schützt und bietet einen sehr guten Schutz vor Vergrauung.

Arbezol Aqualin / Aqualin Pro ist in den Lasurfarbtönen gemäss Lasurenfarbkarte, im Spezialfarbton UV-Natur und zahlreichen Sonderfarbtönen erhältlich.

Mit Arbezol Aqualin / Aqualin Pro behandelte Holzoberflächen müssen regelmässig kontrolliert und gewartet werden.

Wir empfehlen folgende Vorgehensweisen.

Terrassendecks

Helle Farbtöne sowie UV-Natur

Jedes Jahr im Frühjahr wenn die neue Gartensaison beginnt, Terrassendecks gründlich reinigen, von Moos oder Algen befreien. Die Oberfläche muss für einen Pflegeanstrich trocken und tragfähig sein. In der Regel reicht ein Anstrich mit Arbezol Aqualin / Aqualin Pro.

Fassadenschalungen (gehobelt und geschliffene sägeroh)

Helle Farbtöne sowie UV-Natur

Abhängig von der Konstruktion und Exposition der Schalung ist ein Pflegeanstrich nach ca. 2-4 Jahren erforderlich. Dazu die Oberfläche säubern und 1-2x mit Arbezol Aqualin/ Aqualin Pro im selben Farbton überstreichen.

Mittlere bis dunkle Farbtöne

Abhängig von der Konstruktion und Exposition der Schalung ist ein Pflegeanstrich nach ca. 3-6 Jahren erforderlich. Dazu die Oberfläche säubern und 1-2x mit Arbezol Aqualin / Aqualin Pro im selben Farbton überstreichen. Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungswerten. Die vorgeschlagenen Pflegeintervalle können, aufgrund der vielfältigen Einflüsse, zum Teil erheblich abweichen.

Unsere Technik sowie unsere Fachberater stehen Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung.